

תעודת בדיקה מס' 7231905463  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: מטלום בע"מ
מענו	: קיבוץ מענית
תאריך הזמנה:	17/12/2023

תאור המוצר

הבדיקה בוצעה על גבי לוחות דק פולימרי יצרן: MILLBOARB ארץ יצור: אנגליה  
דגם: סדרת המראה העתיק. גוון: חום.

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 17/12/2023  
המדגם ניטל ונמסר ע"י בא כח: המזמין  
מקום הנטילה: מחסן היצרן.

מהות הבדיקה

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 5.1.1: קביעת דרגת ההתנגדות להחלקה של מוצרים חדשים במעבדה שהתנגדותם להחלקה אינה מוצהרת, לפי תקן ישראלי 2279: "התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה" יוני 2018.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
--	---	--

מסקנות הבדיקה

המדגם נבדק לפי סעיף התקן החל עליו ונמצא **מתאים** לדרישות התקן.  
תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: דוד צברי

תפקידו: טכנאי בדיקה

19/12/2023

תאור האריח/השטח הנבדק:

גומי מחליק: Slider 55

טמפ' הסביבה: 22°C

כיוון הבדיקה	הטלה מס'	קריאה (BPN)	ממוצע הקריאות (BPN)	דרישות ת"י 2279		
אורך	1	57	56	למוצרים חדשים במצב שירות יבש או לא ידוע דרגת ההתנגדות להחלקה לא קטנה מ- (BPN-20)-P1		
	2	56				
	3	57				
	4	56				
אורך	1	48	46		למוצרים חדשים במצב שירות יבש או לא ידוע דרגת ההתנגדות להחלקה לא קטנה מ- (BPN-20)-P1	
	2	47				
	3	46				
	4	46				
רוחב	1	65	66			למוצרים חדשים במצב שירות יבש או לא ידוע דרגת ההתנגדות להחלקה לא קטנה מ- (BPN-20)-P1
	2	67				
	3	66				
	4	66				
ממוצע כללי			56	מתאים		
תרומת המשטח הרטוב במים לסיכוי להחליק: <u>נמוכה מאוד</u> סיווג: <u>P5</u>						

חשבונית/

הדפסות משה

תל-אביב/ 19/12/2023 2279 – התנגדות להחלקה שאינה מוצהרת